

CORROSION INHIBITING VpCI™ POWDERS

VpCI™ -309/309 SF Powder

Corrosion Inhibiting VpCI™ Powder for Ferrous Metals



ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА

- Лесен за прилагане
- VmCI -309 слоя не е нужно да бъдат отстранен преди преработка или употреба
- Много лесно се отстранява при необходимост с въздух или вода
- VmCI-309 слоя не пречи на работата на механичните компоненти на защитеното устройство
- Осигурява многометална защитата
- Отговаря на военен стандарт MIL I-22110C
- VpCI-309е също така лесно разтворими във вода, и може да бъдат използвани в мокри процеси.
- Токсикологично тестван LD50 Oral: 2100mg/kg на телесното тегло

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

VmCI-309 Прах е мулти-метален инхибитор на корозия предпазва черни и цветни метали от корозия в вдлъбнати повърхности , вътрешни пространства.

VmCI-309предоставя изключително ефективна суха защита на металите в затворени пространства.

VmCI-309се изпарява и полепва върху всички метални повърхности, като достига всички площи, включително и вътрешните кухини.

В допълнение към подобрената мултиметална защита VpCI-309 е водоразтворим.

VpCI -309 SF, версия без силиций, е на разположение по желание на клиента.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Не съдържа силикати, фосфати, нитрити или тежки метали
- Осигурява до 24 месеца от постоянна защита
- Създава едномолекулен инхибиторен слой
- Праховото инхибиращо действие предпазва дори недостъпни и вдлъбнати повърхности
- Ако VmCI-309 слоя е нарушен от влага или кратко отваряне на затвореното пространство, слоя се самовъзстановява след затварянето на пространството
- Малка или никаква подготовка на повърхността се изисква преди полагане

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Защита на двойни дъна на нефтени цистерни
- Тръбни конструкции, тръбопроводи и съдове
- Вътрешните повърхности на компресори, турбини, двигатели, резервоари, котли и топлообменници
- Суха защита на спрени охладителни системи
- Защита на съоръжения след хидротестове
- Кухини и помещения на борда на кораби, баржи, офшорни платформи, пречиствателни станции, язовири и др
- Кабели на мостове, пренатегнати въжета

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

VmCI-309 в суха форма на прах чрез разпръскване След прилагане, затворете плътно всички отвори. Прахоразпръскването се постига лесно на ръка ,с малки преносими прахоразпръсквачки или чрез използване на въздушен пистолет и чашка за пясъкоструене. Големи, конвенционални пясъкоструйни системи могат да бъдат използвани. VmCI-309 могат лесно да бъдат отстранени чрез използване пистолет с въздух или вода.

ДОЗИРОВКА

Предпазва от Корозия 1 м3 със (300-500 g/m3) на вътрешното пространство.

ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ

- Въглеродна стомана
- Неръждаема стомана
- Подцинкована стомана
- Чугун
- Мед
- Месинг
- Алюминий
- Сребро
- Ламарина за консервени кутии

Външен вид

Бял до почти бял прах
pH 6-7 (1% воден)
Разтворимост във вода при 20 ° C <1%

РАЗФАСОВКИ и съхранение

VmCI-309 се предлага в (2.3 кг), (23 кг) и (45 кг) опаковки.

Да се съхранява в запечатан контейнер в сух склад.
Да се избягва пряко излагане на слънчева светлина и температура по-висока от (65 ° C).

Срока на годност е до 24 месеца.

VmCI-309 Прах

Корозиянна Защита на Прах за Мулти-Метали

САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА

ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН

ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement products shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet <http://www.CortecVpCI.com>

printed on recycled paper  10% post consumer

Revised 5/31/06. Cortec Corporation 2002-2006. All rights reserved. Supersedes: 1/10/06.
Cortec® is a trademark of Cortec Corporation.

© 2002-2006. Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited.

Distributed by:

CHIMTEC Ltd.
112 - 8TH Primoski Polk Str.
9000 VARNA
BULGARIA
Tel: +359 888 280 563
Email: deian_tachev@yahoo.fr

ХИМТЕК ООД
ул. 8^{ММ} Приморски Полк №112
9000 ВАРНА
Тел: 0888 280 563
Емаил: deian_tachev@yahoo.fr