

Cor-Pak® VpCI® Stretch Film

High Technology Anti-Corrosion Films

Hand Wrap

Multimetal VpCI® Systems, Patented Worldwide



DESKRIPSI

Cor-Pak VpCI Stretch Film merupakan lapisan pelindung berkualitas tinggi, dikembangkan untuk melindungi berbagai jenis logam besi maupun nonbesi. Lapisan ini dibuat menggunakan teknik state-of-the-art resins, yang memberikan kekuatan dan kelenturan superior seefektif perlindungan korosi yang diberikan oleh teknologi VpCI. Cor-Pak VpCI Stretch Film tahan terhadap tusukan benda tajam dan tekanan saat pengepakan, ditera, maupun saat bongkar muat, sehingga konsumen bisa menghemat biaya pengepakan.

Kombinasi dari polyethylene resins dengan teknologi VpCI menjadikan Cor-Pak VpCI Stretch Film sebagai lapisan lentur terhandal untuk menghambat korosi.

METODE APLIKASI

Cor-Pak VpCI Stretch Film cocok diaplikasikan menggunakan berbagai perangkat pemasang lapisan baik manual ataupun otomatis komersial yang tersedia saat ini.

KEUNGGULAN

- Tidak mengandung polyisobutylene (PIB) atau perekat lain pada permukaannya, sehingga bisa didaur ulang
- Tidak meninggalkan residu pada perangkat
- Melindungi berbagai jenis logam dari korosi seefektif aksi VpCI
- Barang yang dilindungi bisa segera digunakan tanpa harus membersihkannya terlebih dahulu
- Lebih ekonomis dan aman dibandingkan pita perekat, pengikat, atau pembungkus
- Tetap aman membungkus benda-benda di berbagai tempat
- Setiap lapisannya saling merekat satu sama lain membuatnya melekat erat melindungi
- Melindungi dari debu, kotoran, dan kelembaban saat disimpan
- Performa superior menghadapi alat tera ringan dan gantung sehingga menghemat biaya
- Dapat dipaliskasikan dengan peralatan standar
- Permukaan tetap jernih sempurna
- Rasio kelenturan hingga 3:1
- Diakui oleh FDA aman untuk pengemas makanan
- Ramah lingkungan, dapat didaur ulang

PENGEMASAN DAN PENYIMPANAN

Tersedia dalam ukuran dan berat pelapis standar. Hubungi Cortec Customer Service bila menghendaki ukuran lainnya.

Cor-Pak VpCI Stretch Film harus disimpan di dalam ruangan pada suhu ruang, tersegel dalam kemasan yang asli.

KARAKTER MEKANIK COR-PAK VPCI STRETCH FILM

Karakter		Metode Uji	Satuan		
Ketebalan		ASTM D6988	mil	1.00	2.00
Breaking Factor	MD	ASTM D882-02	lbs/in	6.44	11.27
	TD			6.12	10.74
Tensile Strength saat patah	MD	ASTM D882-02	psi	4836.10	5244.25
	TD			4990.33	5369.00
MD Pemuluran saat patah		ASTM D882-02	%	647.17	680.05
	TD			730.74	737.11
Tear Strength	MD	ASTM D1922-06a	mN	1569.60	5179.68
	CD			5791.83	11379.60
Dart Drop Impact Resistance		ASTM D1709-04, Test Method A	grams	819.16	> 1300
Koefisien gesek	Statis			1.20	0.40
	Kinetis			1.23	0.47

*Karakter mekanik tersebut merupakan nilai laboratorium bukan spesifikasi bahan, digunakan sebagai panduan.

Cor-Pak VpCI Stretch Film diproduksi oleh Cortec Corporation
and EcoCortec (a European Subsidiary of Cortec Corporation)

**HANYA UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI JAUHKAN DARI
JANGKAUAN ANAK-ANAK
TUTUP WADAH RAPAT-RAPAT
TIDAK UNTUK DIGUNAKAN PADA BAGIAN DALAM
INFORMASI LEBIH LANJUT LIHAT PETUNJUK YANG
TERTERA DALAM LEMBAR DATA KEAMANAN BAHAN**

LIMITED WARRANTY

Semua pernyataan yang tertera di sini, baik informasi maupun rekomendasi berdasarkan uji kelayakan yang telah dilaksanakan oleh Cortec Corporation, namun keakuratan dan kelengkapan tidak dijamin.

Cortec Corporation menjamin semua produk Cortec® bebas dari kerusakan selama proses pengangkutan kepada pelanggan. Garansi yang diberikan oleh Cortec Corporation seperti yang tertera di dalam Garansi ini hanya berlaku pada produk yang terbukti cacat.

Pelanggan harus mengklaim produk yang cacat selambat-lambatnya 6 bulan setelah produk diterima untuk mendapatkan penggantian produk yang cacat seperti yang dimaksud dalam garansi ini. Semua biaya pengiriman produk pengganti ditanggung oleh pelanggan. Cortec Corporation tidak bertanggung jawab atas cedera, kehilangan, atau kerusakan yang timbul karena kesalahan penggunaan atau ketidakmampuan menggunakan produk.

SEBELUM MENGGUNAKAN, PENGGUNA TELAH MEMAHAMI KESESUAIAN PRODUK YANG AKAN DIGUNAKAN, SERTA SEMUA RISIKO DAN TANGGUNG JAWAB YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAANNYA.

Tidak ada pernyataan atau rekomendasi yang tertera di sini yang mengikat secara hukum kecuali jika dokumen ditandatangani oleh pejabat Cortec Corporation.

GARANSI TERTERA DI ATAS ADALAH JAMINAN EKSKLUSIF PENGGANTI SEMUA JAMINAN BAIK YANG TERSURAT MAUPUN TERSIRAT DALAM PERUNDANG-UNDANGAN, TERMASUK SAAT DIPERDAGANGKAN ATAU DIGUNAKAN UNTUK KEBUTUHAN KHUSUS. NAMUN CORTEC CORPORATION TIDAK BERTANGGUNG JAWAB PADA BERBAGAI KERUSAKAN ATAUPUN AKIBAT YANG TERJADI KARENANYA.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet http://www.CortecVCI.com