

VpCI™-316



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

VpCI-316 е Антикорозионен концентрат на водна основа.

Той е предназначен да замени Антикорозионите за мед на маслена основа. Когато се разрежи с вода преди употреба, VpCI-316 образува антокорозионен и смазочен слой, с парова антокорозионна защита.

VpCI-316 е инхибитор на корозия, който е напълно разтворим във вода.

VpCI-316 образува много тънък прозрачен не-лепнещ слой върху металната повърхност.

Слоя образува уникална синтетична смазка, която предпазва от надраскване и механични увреждания на покритите участващи.

Той е нетоксичен, екологично чист и не съдържа нитрити и фосфати.

VpCI-316 също предоставя добро смазване, щанцоване и механично рязане.

VpCI-316 се предлага в концентрирана форма и е ефективно в различни разреждания от 2-30% във вода. Тази широка гама на разреждане на VpCI-316 дава възможност да се предвиди отлична защита на от корозия от 1 до 24 месеца по най-икономичният възможен начин.

В допълнение, VpCI-316 намалява или премахва разходите за антикорозионна защита по време на складиране, транспортиране и морски превоз.

В повечето случаи, VpCI-316 няма нужда да бъде отстранен преди заваряване или по-нататъшна обработка.

Най-уникалната особеност на VpCI-316 е, че когато се изпарява (VpCI) е способна да защитава от корозия без директно нанасяне покритие върху недостижими повърхности като стекове ламарина, бобини тел, или пакетирани продукти.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Заменя маслените Антикорозиони
- Намалява разходите за защита в сравнение с маслените Антикорозиони
- Елиминира опасностите от пожар, свързани с маслените Антикорозиони
- Съдържа нетоксични инхибитори на корозия при изпаряване (VpCI)
- Защитава металите с уникалното действие на парите
- Предпазва от надраскване и механични повреди и залепване по между им на елетролитно покрити и боядисани продукти навити на рулони или на листове
- Щадящ околната среда, не съдържа нитрити, фосфати, нито силикони
- Може да се отстранява с вода ако е необходимо
- Осигурява отлична защита за мед и месинг

ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Сурова обработка на метали/Складиране/Транспорт
Използвайте VpCI-316 след декапиране, първично валцоване преди обработка на метала и като заместител на антикорозионни масла преди складиране или транспорт.

VpCI-316 е идеален за защита на сурова или обработена мед и месинг на рулони или листи.

МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ

Всяка метална част, компонент или машина, могат да бъдат защитени без опасност за здравето, пожар, или опасностите свързани с фосфатните масленни покрития.

Използва се при миниатюрни лагери, медни месингови предмети, мебели от метал както и при големи земекопни или селскостопански машини. VpCI-316 е идеален за защита на металите при работа на закрито при монтажни операции където е необходимо сухи нелепнещи на пипане повърхности на метала както и леснотата на премахване и чистотата на производствения процес са важни изисквания.

ХИДРО-ТЕСТОВЕ

(помпи, съдове, тръбопроводи, резервоари, котли) Използвайте малък процент от VpCI-316 за да осигурите защита по време на съхранение / транспортиране без скъпи сухи азотни покрития, подсушители или нагреватели.

ОПАКОВКА

Всеки предмет или опаковани продукти могат да бъдат защитени ефективно и икономично. Външния вид на Продукта е подобрен и клиента е доволен, тъй като не се изисква обезмасляване. Продукти пристигат без ръжда и готови за употреба. Обслужването поради корозия се намалява, което води до значително спестявания за производителя.

**САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ

- Мед
- Медно-никелови сплави
- Месинг (<30% Zn)
- Сребро

ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА

Външен вид	- жълта течност
Точка на възпламеняване	> (93 ° C)
Не летливо съдържание	24-29%
Миризма	- Лека
pH	7.8-8.5 (Чист)
Плътност	(1.04-1.07 кг / л)

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Полагане чрез пръскане с четка или потапяне. За поточни производствени операции, чрез потапяне. Теглото на покритието с VpCI-316 е (0.2-0.6 g/m²). VpCI-316 е предназначена за защита на металите на закрито или в пряка открито елементи. VpCI-316 се смесва с вода в следните концентрации:
Краткосрочна защита (1-6 месеца):
1 част концентрат до 20 части вода
Средносрочна защита (6-12 месеца):
1 част концентрат до 15 части вода
Дългосрочна защита (до 24 месеца):
1 част концентрат до 9 части вода

СКЛАДИРАНЕ и разфасовки

VpCI-316 се предлага в (19 литра) пластмасов Контейнери и (208 литра) метални варели. Продуктът трябва да се съхранява запечатан в отоплен склад за да се избегне замръзване. При тези условия VpCI-316 има срок на годност до 24 месеца

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests. Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement products shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet http://www.CortecVpCI.com

Distributed by:

CHIMTEC Ltd.
112 - 8TH Primorski Polk Str.
9000 VARNA
BULGARIA
Tel: +359 888 280 563
Email: deian_tachev@yahoo.fr

ХИМТЕК ООД
ул. 8^{МИ} Приморски Полк №112
9000 ВАРНА
Тел: 0888 280 563
Емаил: deian_tachev@yahoo.fr

printed on recycled paper 10% post consumer

Revised 10/22/02. Cortec Corporation 2002. All rights reserved. Supersedes: 3/98.
VpCI™ is a trademark of Cortec Corporation.



Certificate No. 71710

Certificate No. 31167