

## VpCI® METALWORKING PRODUCTS

# VpCI® -324



**VpCI-324** е финна проникваща смазка и антикорозионна защита за използване върху машини и части в санитарните зони ,дори когато има докосване на смазаните части с хранителни продукти. VpCI-324 прониква бързо и раздвижва ръждясали механични елементи като оси, валове, водачи на машини както и корозирали крепежи; болтове гайки, шпилки и др. .

**VpCI-324** служи като отлична антикорозионна защита по време на тенологични спирания .

VpCI-324 е оторизиран от USDA за използване в категория Н -1. Категория Н-1 смазочни материали са подходящи за използване където може да има случайни контакти с хранителни продукти.

**VpCI-324** също съдържа изключително ефикасен анти-бактериостатичен консервант. Това консервант забавя растежа на бактериите, които често се срещат в конвенционалните смазочни материали използвани в хранително-вкусовата промишленост.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- USDA Н-1 смазочни материали са подходящи за използване където може да има случайни контакти с хранителни продукти в месопреработването, птицепреработването, както и в производството на напитки и други храни.
- Бързо раздвижва корозирали части
- Предпазва метала от корозия

### ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

VpCI-324 е многофункционална, Н-1 финна проникваща смазка и антикорозионна защита. VpCI-324 е особено ефективна като проникваща масло в хранително-вкусовата промишленост.

VpCI-324 прониква бързо и раздвижва ръждясали механични елементи като оси, валове, водачи на машини както и корозирали крепежи; болтове гайки, шпилки и др.

### ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА

Външен вид **Ясно безцветна течност**

Плътност **(0.847 кг / л)**

USDA клас **Н-1**

Кин. вискозитет-ASTM D-445 CST при 40 ° C **13**

Вискозитет - ASTM D-2161

SUS @ 100 ° F **71**

SUS @ 210 ° F **36**

Точка на съгъстяване (ASTM D-97) **(-29 ° C)**

Температура възпл. **(182 ° C)**

Антикорозионни свойства при влага ASTM D-1748 **150 + часа**

Медна пластинка корозия ASTM D-130 **1Б**

Повърхностно напрежение м/умасло и вода ASTM D-971 **15.4 dynes на см**

Проникване в процеп между метални повърхности в мм

**30 мин. ----- 24 мм**

**20 часа ----> 130 мм**

## Пакетиране и съхранение

VpCI-324 се предлага в (19 литра) кофи, (208 литра) метални варели, ВСИЧКИ течни и насипни товари. VpCI-324 се предлага и в състен въздух аерозол, като

EcoAir VpCI-324, (384 гр) бутилки. Продуктът трябва да бъдат запечатани преди началото на складирането. Разклатете Преди всяка употреба. Срока на годност на VpCI-324 до 24 месеца.

**САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА  
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА  
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН  
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА  
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

### LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement products shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

**BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH.** No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

**THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.**



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA  
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122  
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail [info@cortecvci.com](mailto:info@cortecvci.com)  
Internet <http://www.CortecVpCI.com>

printed on recycled paper  10% post consumer

Revised 10/22/02. Cortec Corporation 2002. All rights reserved. Supersedes: 3/98.  
VpCI™ is a trademark of Cortec Corporation.

Distributed by

**CHIMTEC Ltd.**  
112 - 8<sup>TH</sup> Primoski Polk Str.  
9000 VARNNA  
BULGARIA  
Tel: +359 888 280 563  
Email: [deian\\_tachev@yahoo.fr](mailto:deian_tachev@yahoo.fr)

**ХИМТЕК ООД**  
ул. 8<sup>МА</sup> Приморски Полк №112  
9000 ВАРНА  
Тел: 0888 280 563  
Емаил: [deian\\_tachev@yahoo.fr](mailto:deian_tachev@yahoo.fr)

Certified ISO 9001 by

Certified ISO 14001 by

