



**VpCI™ FORMULATED PRODUCTS FOR PROCESS INDUSTRIES**



gas oil  
brine

## VpCI-611



### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

VpCI-611 е концентрат на водна основа за защита срещу ръжда, предназначен за почистване с водно бластиране, абразивно бластиране, хидротестване, пожарогасителни системи или за предпазване. Препаратът оставя много фина, прозрачна, нелепкава защитна преграда върху металните повърхности.

VpCI-611 е нетоксичен, щадящ околната среда продукт, който не съдържа нито нитрити, нито фосфатни инхибитори.

VpCI-611 е безопасен, икономичен при употреба и лесно приложим. Филмът лесно заварим и не оставя токсичен дим по време на заваряване.

VpCI-611 съдържа контактни и парни корозионни инхибитори, които имат свойството да предпазват и непокрита повърхности.

VpCI-611 може да се премахне от металните повърхности посредством вода или друг традиционен метод на измиване. В повечето случаи, VpCI-611 няма нужда да се отстранява преди боядисване или нанасяне на покритие.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Незапалим
- Нетоксичен, не съдържа нитрити и фосфати
- Щади околната среда
- Заварим
- Може да се боядисва върху него
- Подходящ за приложения със солена вода

### ПРИЛОЖЕНИЕ

- Мокро абразивно бластиране
- Водна струя
- Хидротестване
- Предпазване на обработените с пясъкоструя повърхности
- Предпазване на баластни резервоари

### НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Смесете постепенно VpCI-611, на ръка или чрез автоматична бъркачка, докато добиете еднородна смес преди употреба. За обработване с мокро абразивно бластиране и водно бластиране, добавете от концентрата VpCI-611 направо в уреда за бластиране. След процедурата, оставете току що обработената повърхност да изхне. За хидротестване, прибавете от концентрата VpCI-611 направо към водата за хидротеста. Оставете разтвора вътре или го източете. За предпазване на повърхности след обработка с пясъчна струя, добавете VpCI-611 към водата и напръскайте прясно почистената повърхност с разтвора.

### ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ

- Въглеродна стомана
- Стомана с ниско съдържание на въглерод
- Неръждаема стомана
- Други черни метали
- Алуминий

### ОТЛИЧИТЕЛНИ КАЧЕСТВА

Външен вид: прозрачна леко мътна, светложълта или светлокафява течност с фини частици

pH 9-10

Съдържание на нелетливо вещество: 5-10%

Гъстота: (1.02-1.04 kg/l)

### ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

VpCI-611 се предлага в 19 литрови туби, метални варели от 208 литра и насипно.

Съхранявайте VpCI-611 в отоплени складове, за да предпазите от замръзване.

При тези условия, срокът на годност е 24 месеца

### СТОЙНОСТИ НА РАЗВТОРА

Разредете VpCI-611 в съотношение 1:10 към 1:40 с вода за прилагане с прясна вода.

Разредете VpCI-611 в съотношение 1:4 за прилагане със солена вода.



## ОГРАНИЧЕНИЯ

Винаги разтваряйте VpCl-611 с питейна вода. VpCl-611 не е подходящ за медни сплави (напр. мед и месинг).

**САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА  
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА  
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН  
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА  
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

### LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement products shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

**BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH.** No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

**THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.**



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA  
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122  
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail [info@cortecvci.com](mailto:info@cortecvci.com)  
Internet <http://www.CortecVpCl.com>

printed on recycled paper  10% post consumer

Revised 5/31/06, Cortec Corporation 2002-2006. All rights reserved. Supersedes: 1/10/06.  
Cortec® is a trademark of Cortec Corporation.

© 2002-2006, Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited.

Distributed by:

**CHIMTEC Ltd.**  
112 - 8<sup>TH</sup> Primoski Polk Str.  
9000 VARNA  
BULGARIA  
Tel: +359 888 280 563  
Email: [deian\\_tachev@yahoo.fr](mailto:deian_tachev@yahoo.fr)

**ХИМТЕК ООД**  
ул. 8<sup>ММ</sup> Приморски Полк №112  
9000 ВАРНА  
Тел: 0888 280 563  
Емаил: [deian\\_tachev@yahoo.fr](mailto:deian_tachev@yahoo.fr)