



HIGH PERFORMANCE VpCI® COATINGS

Тонкий Праймер с Коррозионным Ингибитором VpCI-373

ОПИСАНИЕ

Cortec VpCI-373 - жидкий тонкий праймер/покрытие с коррозионным ингибитором (водная основа VpCI версии тонкого праймера, соответствующего армейскому стандарту MIL-P-15328D). Легко наносится и выполняет связывающую функцию для других красок и грунтовок при покраске широкого круга различных металлических поверхностей: стальных, алюминиевых, нержавеющей стали и т.д. Может использоваться как временное покрытие для хранения покрашенной продукции под навесом, или как прекрасный тонкий праймер для подготовки металла перед покраской, после которой изделие будет находиться под открытым небом. Он также ограничивает в большинстве случаев необходимость применения хромовокислого цинка или свинца.

VpCI-373 полностью совместим со всеми современными применяемыми красками. Он имеет чрезвычайно низкую летучую составляющую и водную основу, что значительно уменьшает проблемы связанные с очисткой отходов и пожарную безопасность.

Необходимо нанести тонкий слой VpCI-373 (12-25 мкм), который быстро высохнет (меньше, чем за 2 минуты при соответствующей температуре). Твёрдая плёнка обеспечит привлекательный вид покрашенной поверхности.

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА

- Водная основа, безопасно, нетоксично и биоразлагаемо
- Пожаробезопасно и не влияет на сварку
- Может быть покрашено сверху большинством обычных красок:

эпоксидных, полиуретановых, алкидных

- Может быть использовано на чёрных и цветных металлах, а также многих других материалах
- Стойко к воздействию растворителей, воде, ультрафиолетовым лучам и кислотам
- Быстрое высыхание позволяет прикасаться к поверхности сразу после применения
- NSN# 8010-01-470-2739

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть очищена от грязи, масла и смазки одним из препаратов серии VpCI-410 или аналогичным моющим средством.

Перемешивание: VpCI-373 необходимо перемешать перед применением. Первоначально препарат очень густой, но после перемешивания он становится жидким и подходит для распыления. Препарат в 208 литровой бочке должен быть размешан миксером перед применением и постоянно подмешиваться в процессе применения.

Разбавление: Максимум 25% пригодной для питья водой.

Условия:

Температура - от 20 до 55°C.
Относительная влажность: 0-90%



CORTEC
CORPORATION

Environmentally Safe VpCI®/MCI® Technologies

ТИПОВЫЕ СВОЙСТВА

VpCI-373 Зелёный

Внешний вид	Зелёная жидкость
Срок хранения	12 месяцев при 24°C
Массовая доля Нелетучих	
Веществ	38-50%
Расход	26м ² /л@12,5 микрона
Плотность	1,16-1,21 кг/л
Концентрация Растворителя	20 г/л

VpCI-373 Прозрачный

Внешний вид	Белая жидкость (когда высыхает - прозрачная)
Срок хранения	12 месяцев при 24°C
Массовая доля Нелетучих	40-50%
Веществ	
Расход	26м ² /л@12,5 микрона
Плотность	1,02-1,03 кг/л
Концентрация Растворителя	20 г/л

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

VpCI-373 выпускается в 19 и 208 литровых ёмкостях. Препарат должен храниться закрытым в отапливаемом складе, не допускать замерзания.

FOR INDUSTRIAL USE ONLY

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

KEEP CONTAINER TIGHTLY CLOSED

NOT FOR INTERNAL CONSUMPTION

CONSULT MATERIAL SAFETY DATA SHEET FOR MORE INFORMATION

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement products shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



Distributed by:

4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet <http://www.cortecvci.com>

printed on recycled paper  10% post consumer

Revised 10/6/03. Cortec Corporation 2003. All rights reserved. Supersedes: none.



Certificate No.70787

Certificate No.81867