

VpCI®-369 Corshield®

TEHNIČNI PODATKI O PROIZVODU



OPIS PROIZVODA

VpCI®-369 je najboljši inhibitor za uporabo, ki je prirejen kot aditiv za olja in kot začasna zaščita. (predhodno razredčen 1). VpCI®-369 je pokrivni premaz, ki pušča oljni film, ki zagotavlja izjemno zaščito na prostem. Film je samoobnovljiv in odstranjuje vlago. Uporaben je tudi kot dodatek zaščitnim oljnim premazom pri zaščiti pri prevozu, skladiščenju.

VpCI®-369 je na voljo tudi kot že razredčen z mineralnim špiritom v razmerju 1:1 kot VpCI®-369H, ki je namenjen kot sprej (aerosol).

LASTNOSTI

- Odličen kot aditiv za zaščitna olja
- Meša se z olji
- Samoobnovljiv film
- Podaljšuje življensko dobo orodja za aplikacije za obdelavo kovin
- Zagotavlja izjemno zaščito na prostem
- Zagotavlja dobro mazalnost
- Skladen z vojnim standardom: MIL-PRF-16173E (Grade 2)

TIPIČNA UPORABA

- Jeklene pletenice
- Električni konektorji/žice
- Zaščita in mazanje zobčnikov
- Dogoročna (5+ let) zaščita opreme
- Cilindri
- Premični deli opreme

KOVINE KI SE ŠČITIJU

- Srebro
- Nerjaveče jeklo
- Lito železo
- Jekla
- Magnezij
- Baker

OSNOVNE ZNAČILNOSTI

Izgled:	svetlo bež tekočina
Tip filma:	oljni
Točka vžiga:	112°C
Rok trajanja:	24 mesecev pri temperaturi 24°C
Vsebnost trdnih delcev:	95 – 99 %
Gostota:	0.87 – 0.92 kg/l
Pokrivnost :	18,8-37,6 m ² /l s 25-50 mikroni
Viskoznost :	10.000-45.000
Specifična teža:	0,92-1,01 kg/l

ZAŠČITNE KARAKTERISTIKE

	ASTM	DFT	Ogljikovo jeklo (1010)	Aluminij
Vlažna komora	D-1748	50-75 mikronov	7000+ ur	3000 + ur
Slana komora	B-117	50-75 mikronov	3500+ ur	3500 + ur

NANAŠANJE

Priprava podlage:

NACE	SSPC	ARS
4	7-63	Low B-3

Priprava proizvoda :

Proizvod moramo enakomerno premešati pred uporabo.

Nanašanje proizvoda :

Proizvod lahko nanašamo s potapljanjem, brizganjem, čopičem,

ščetko. Priporočena debelina suhega filma je 25-75 mikronov.
VpCl®-369 moramo nanašati v dobro zračenem prostoru.

Odstranjevanje proizvoda :

Za čiščenje in odstranjevanje premaza uporabite alkalna čistilna sredstva kot je Cortec-ov VpCl®-414.

PAKIRANJE

VpCl®-369 CorShield® se pakira v 312 gr aerosol pločevinke

**SAMO ZA INDUSTRIJSKO UPORABO
HRANITI STRAN OD DOSEGA OTROK
HRANITI V ORIGINALNI EMBALAŽI DOBRO ZAPRTO
PRED UPORABO OBVEZNO PREGLEDATI VARNOSTNI
LIST PROIZVODA.**

Za vse informacije pokličite generalno zastopstvo Cortec Corporation USA v Republiki Hrvaški

CorteCros d.o.o. Nova Ves 57, 10000 Zagreb

Telefon: 385 /1/ 466 73 83, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail:info@cortecros.hr, Internet <http://www.cortecros.hr>