

VpCI®-369 D

TEHNIČNI PODATKI O PROIZVODU



OPIS PROIZVODA

VpCI®-369D je verzija proizvoda VpCI®-369, ki je prirejen za takojšnjo uporabo (predhodno razredčen). Zagotavlja enako odlično zaščito kot osnovni proizvod VpCI®-369 brez potrebe po redčenju. VpCI®-369D je pokrivni premaz, ki pušča oljni film, ki zagotavlja izjemno zaščito tudi na prostem. Film je samoobnovljiv in odstranjuje vlago.

LASTNOSTI

- Termično stabilen do 82°C
- Debelina filma je čvrsta
- Enostavno se odstrani
- Samoobnovljiv film
- Zagotavlja izjemno zaščito pred slanim okoljem
- Je termično odporen
- Izjemno UV odporen
- Zagotavlja dobro mazalnost
- Skladen z vojnim standardom: MIL-PRF-16173E (Grade 2)

TIPIČNA UPORABA

- Proizvodi v skladiščanju
- Prevozi
- Dogoročna zaščita opreme
- Skladiščanje

KOVINE KI SE ŠČITIJU

- Medenina
- Kadmij
- Lito železo
- Jekla
- Magnezij
- Legure svinca
- Cink

OSNOVNE ZNAČILNOSTI

Izgled:	redčastorjava tekočina
Tip filma:	oljni
Točka vžiga:	146°C
Rok trajanja:	24 mesecev pri temperaturi 24°C
Vsebnost trdnih delcev:	90 – 98 %
Gostota:	0.87 – 0.92 kg/l
Pokrivnost :	36-39 m ² /l s 25 mikroni
Viskoznost :	370-700 cps
Specifična teža:	0,87-0,92 kg/l

ZAŠČITNE KARAKTERISTIKE

	ASTM	DFT	Ogljikovo jeklo (1010)	Aluminij
Vlažna komora	D-1748	75 mikronov	2000+ ur	3000 + ur
Slana komora	B-117	75 mikronov	500+ ur	1000 + ur

NANAŠANJE

Priprava podlage:

NACE	SSPC	ARS
4	7-63	Low B-3

Priprava proizvoda :
Proizvod moramo enakomerno premešati pred uporabo.

Nanašanje proizvoda :

Proizvod lahko nanašamo s potapljanjem, brizganjem, čopičem, ščetko. Priporočena debelina suhega filma je 25-75 mikronov. VpCI®-369 moramo nanašati v dobro zračnem prostoru.

Odstranjevanje proizvoda :

Za čiščenje in odstranjevanje premaza uporabite alkalna čistilna sredstva kot je Cortec®-ov VpCI®-414.

PAKIRANJE

VpCI®-369D je pakiran v 19 l plastičnih vedrih (5 gal.) in 208 litrskih kovinskih sodih (55 gal.).

**SAMO ZA INDUSTRIJSKO UPORABO
HRANITI STRAN OD DOSEGA OTROK
HRANITI V ORIGINALNI EMBALAŽI DOBRO ZAPRTO
PRED UPORABO OBVEZNO PREGLEDATI VARNOSTNI
LIST PROIZVODA.**

Za vse informacije pokličite generalno zastopstvo Cortec Corporation USA v Republiki Hrvaški

CorteCros d.o.o. Nova Ves 57, 10000 Zagreb

Telefon: 385 /1/ 466 73 83, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail:info@cortecros.hr, Internet <http://www.cortecros.hr>