

VpCI®-330

DESCRIPCIÓN

El VpCI®-330 es un preventivo transparente y de baja viscosidad que ofrece una excelente protección para los metales en interiores, y en exteriores en condiciones protegidas.

VpCI®-330 deja una película fina y transparente sobre productos y componentes protegidos, ideal para piezas metálicas que requieren una capa casi invisible de aceite para su procesamiento y/o envío posterior, incluyendo engranajes, husillos, bobinas o cualquier otro componente que requiera protección, pero para el cual la posterior eliminación de aceite sea inviable o no deseable.

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona protección universal contra la corrosión a metales ferrosos
- Compatible con metales amarillos
- Funciona eficazmente incluso en condiciones adversas, incluyendo una humedad relativa del 100% y en presencia de especies corrosivas, como los cloruros
- No inflamable
- Homogéneo
- No contiene cromatos, nitritos, fosfatos, aminas secundarias ni componentes peligrosos designados por OSHA
- Fácil de rociar usando un pulverizador portátil con gatillo u otro equipo común

APLICACIÓN

El VpCI®-330 puede ser pulverizado, sumergido, laminado o cepillado sobre superficies metálicas que requieren protección contra la corrosión. Un pulverizador de gatillo portátil es ideal para una aplicación sencilla.

PROPIEDADES TÍPICAS*

Apariencia	Líquido ámbar transparente
Tipo de película	Película transparente de aceite
Punto conflictivo	>266°F (>130°C)
Viscosidad	29 °CSt @ 104°F (40°C)

* Los valores típicos representan valores medios de laboratorio y están pensados solo como guías, no como especificaciones de lote.

EMBALAJE y ALMACENAMIENTO

El VpCI-330® está disponible en cubos de 5 galones (19 L), bidones de 55 galones (208 L), contenedores de 275 galones (1.045 L) y a granel. Para garantizar el mejor rendimiento del producto, manténlo sellado en el embalaje original, en interiores y fuera de la luz solar directa a 40–100° F (4–38° C).

Vida útil: 2 años

MÉTODOS DE PRUEBA ESTÁNDAR

Método de prueba	Descripción	Resultados
ASTM D1748	Cámara de humedad	>600 horas
ASTM B117	Niebla salina	>26 horas
ASTM D130	Prueba de tira de cobre	1a

4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110
Teléfono (651) 429-1100
Número gratuito (800) 4-CORTEC
productinfo@cortecvci.com
<https://www.cortecvci.com>



GARANTÍA LIMITADA

Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones contenidas en este documento se basan en pruebas que Cortec® Corporation considera fiables, pero la exactitud o integridad de las mismas no está garantizada.

Cortec® Corporation garantiza que los productos de Cortec® estarán libres de defectos cuando se envíen al cliente. La obligación de Cortec® Corporation bajo esta garantía se limitará a la sustitución de productos que resulten defectuosos. Para obtener un producto de reemplazo bajo esta garantía, el cliente debe notificar a Cortec® Corporation el defecto reclamado dentro de los seis meses posteriores al envío del producto al cliente. Todos los cambios de transporte para productos de reemplazo serán pagados por el cliente.

Cortec® Corporation no tendrá responsabilidad por ninguna lesión, pérdida o daño derivado del uso o la imposibilidad de utilizar los productos.

ANTES DE UTILIZARLO, EL USUARIO DEBE DETERMINAR LA IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA SU USO PREVISTO, Y EL USUARIO ASUME TODO EL RIESGO Y RESPONSABILIDAD RELACIONADOS CON ELLO. Ninguna representación o recomendación que no esté contenida aquí tendrá fuerza o efecto salvo que conste en un documento escrito firmado por un directivo de Cortec® Corporation.

LA GARANTÍA ANTERIOR ES EXCLUSIVA Y NO CUENTA CON TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO CORTEC® CORPORATION SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES.